


Fiche Technique

FEUTRE DE LAINE



ISOLANT PHONIQUE A BASE DE LAINE DE MOUTON

Utilisations :

Rupture des ponts phoniques sous planchers, cloisons, etc.

Peut convenir pour l'isolation d'habitat provisoire ou mobile (selon épaisseur).

Propriétés :

Excellente rupture des ponts phoniques.

Non irritant. Recyclable. Très stable dans le temps.

Mise en oeuvre :

Découpe aisée avec des ciseaux.

Cet isolant n'est pas adapté aux environnements humides.

Stockage :

Stocker au sec.

Données Techniques :

Composition	100% laine
Traitement	Antimite Mitin AL
Longueur x Largeur (m)	15 x 1
Épaisseur (mm)	Ep 5
Densité surfacique (g/m ²)	450
Conductivité thermique W/m°C (λ)	0,045
Perméabilité à la vapeur d'eau (μ)	1 à 2
Point éclair (°C)	560
Capacité hygroscopique	Jusqu'à 33% de son poids
Conditionnement	Palette de 12 rouleaux
Références	FLBB450-1R