



Description	Pâte à papier naturelle, traditionnelle.
Propriétés	Prête à l'emploi, d'un rendu très blanc mat, très durable. Elle est antistatique et décollable. Idéale en rénovation, elle laisse respirer les supports et masque bien les imperfections. Sans odeur. Nettoyage des outils à l'eau.
Destination	La pâte à papier traditionnelle s'applique sur tout support sec et sain en intérieur: béton banché, plaque de plâtre, béton cellulaire, carreau de brique, mortier, enduit gouttelette ou panneau de fibres de bois.
Composition	Carbonate de calcium (60,66 %), Eau (35,68 %), Fongicide (0,14 %), Cellulose (2,73 %), Adjuvant, épaississant (0,79 %)
Application	1) Étaler à la spatule, à la taloche métallique, au rouleau ou projeter avec tout type de machine à projeter et tous les pistolets à gravité. 2) Créer un relief à la spatule, à l'éponge ou à main nue. 3) Humidifier votre décor avec un vaporisateur à eau avant de l'écraser légèrement à l'aide d'une spatule plastique mouillée (l'eau facilite le glisse). En finition, la PÂTE À PAPIER peut être recouverte de l' EMULSION A LA CIRE (AEMC). La pâte à papier peut être teintée dans la masse.
Mise en oeuvre	Utiliser conformément au DTU en vigueur et par température supérieure à 5°.
Séchage	De 10 à 48 heures suivant conditions et charges.
Consommation	De 1 à 3 kg/m ² selon les supports.
Conditionnement	Seau de 25 kg.
Préparation du support	Il doit être propre, sec et sain. Pour les supports bois, prévoir une couche d'imprégnation (HIA ou mieux PMI) pour éviter les remontées de tanin.
Stockage	De 10 à 48 heures suivant conditions et charges.
Normes	NFT 36005 de 09/89 - Famille III - Classe 2. Classement au feu M0 : N° RA97 - 177
Référence	PAP25 / PÂTE A PAPIER